

# リストーンコート クリア

取扱説明書

H30.1.10

ご使用前に必ずお読みください

- ◆本説明書は事故防止のため、使用される前に必ずお読みください。
- ◆本説明書に記載されている事項を理解されたうえで、適正な使用を行ってください。
- ◆本説明書は大切に保管ください。

リストーンコートクリアはタイルと目地を水の浸入や汚れから保護します。  
特に目地に深く浸透しカビやエフロの発生を防ぎます。

## <施工要領書>

### 施工対象物

磁器タイル・せっ器質タイル・レンガタイル及びモルタル目地

### 塗布方法

#### 1、テスト施工

本施工に先立ち、目立たない部分で下記の本作業に準じた方法で塗布し、色相の変化や不具合が無いかどうかの確認を行ってください。

\* 溶剤タイプの為、確認は塗布直後ではなく、2～3時間後の状態で判断して下さい。

#### 2、本作業

①リストーンシリーズの洗剤からタイルの汚れに適した洗剤を選定し、タイル洗浄を行います。

②コート剤を塗布する際に、液が掛かる部分はビニール養生をします。

③塗布

後述の<標準塗布量>を参考にして刷毛やローラーを使用して塗ります。

\* 目地に確実に塗られている事を確認しながら作業を行ってください。

④自然乾燥

4～6時間は雨や水が掛からない様に養生します。

\* 仕上がりムラをなくす為に、下記の場合はコート剤の施工を避けてください

- ・ 外壁がすでに濡れている場合、雨天時、6時間以内に雨が降りそうな場合
- ・ 気温が27℃以上の場合、3℃以下の場合

### 部材別 塗布方法

\* 磁器タイル・せっ器質タイル

まれにタイルによって少し濡れ色が残る場合があります。テスト施工で判断し、濡れ色が残るタイルの場合は塗布後、タイル面を空拭きしてください。

\* 御影石や大理石に塗布すると、濡れ色が残る場合があります。

### <標準塗布量>

商品名	内容量	対象物と塗布量	塗布方法
リストーンコート クリア	16L	磁器タイル → 10～12㎡/L せつ器質タイル → 5～10㎡/L レンガ調タイル → 5㎡/L	ローラー・刷毛

### 性状

- 外観 無色透明液体
- 主成分 ポリアルキルアルコシロキサン
- 溶剤 第4種第2石油類
- 取り扱い 火気厳禁
- 貯蔵性 1年 (30℃以下密閉状態で保管)

### —注意事項—

- ・リストーンコートクリアは原液で使用してください。
- ・タイル及びタイル目地は完全に乾燥した状態で塗布してください。
- ・タイルの素材によっては色調やツヤが変わりますので必ず試験施工を行ってください。
- ・危険物に該当しますので、火気に十分に注意してください。
- ・有機溶剤を含んでいますので、換気の悪い場所での作業は十分に注意し、必要に応じて有機ガス用防毒マスクを着用してください。
- ・取扱いは、出来るだけ皮膚に触れないように注意し、保護手袋を着用してください。
- ・皮膚に付着した場合は、水と石鹼で十分に洗い流してください。
- ・目に入らない様に保護眼鏡を着用してください。
- ・目に入った場合は、多量の水で良く洗い流した後、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・飲み込まない様に注意してください。
- ・飲み込んだ場合は、すぐに医師の診断を受けてください。
- ・容器から取り出す際は、こぼれない様に注意してください。こぼした場合はすぐにウエスで拭き取ってください。
- ・容器の蓋は、薬剤を出し入れする時以外はしっかりと閉めてください。
- ・原液で使用してください。
- ・一定の場所を定めて30℃以下の涼しい場所で貯蔵、保管してください。
- ・安全な取り扱いの詳細は、製品安全データシートを参照ください。
- ・製品改良の為、予告無く内容を変更する場合があります。
- ・タイル洗い用のリストーン洗剤の使用方法は別途、専用カタログを参照ください。

株式会社 共栄

本社 /東京都板橋区若木 1-8-22

TEL/03-3934-877 FAX/03-3934-9753